

### 特性:

- 1、环保溶剂配方，表干速度快，操作简单，适合直接手工涂装。
- 2、当螺丝紧固件的扭矩发生变化时，提供视觉识别解决方案，提供保修质量检查或防止篡改。
- 3、耐水，耐油，耐洗洗剂，耐弱酸，耐弱碱，固化后不可清除，除非打磨清除。
- 4、在黑暗环境下使用紫外光高度可见，在日光下是新鲜的色彩。
- 5、由于是荧光色素长时间日晒下可能色彩减退或加深。
- 6、该荧光色浓，固化后形成坚硬干爽的涂层。
- 7、对金属和其他基材具有出色的附着力，不会发生腐蚀金属。
- 8、不含苯，甲苯，二甲苯。

### 物理性质

形状：不透明粘稠液体

气味：温和

包装：铝软管

含量：50ml

比重：0.98

耐热：150℃

闪点：< 40℃

VOC 含量：< 45%（重量）

保质期：24 个月

干燥时间：可触摸表干 20-30 分钟；80%固化 12-24 小时；完全固化 3-5 天。

注意：可能因不同的涂膜厚度而产生不同干燥时间，暴露在高温下吹热风可以加速干燥/固化过程。

由于荧光颜料的性质，颜色不耐晒，最终会在紫外线照射下颜色可能会变暗，但标记痕迹仍然清晰可辨。

### 健康和安全

- 1、可燃液体和蒸气。
- 2、与高温、火星和火焰保持距离。
- 3、仅在充足的通风换气。
- 4、避免与皮肤和眼睛接触。
- 5、有关健康和安全的完整信息，请参阅 MSDS。

### 材料兼容性

- 1、大多数表面都安全。
- 2、产品在高温下可能会变暗。
- 3、应在运行表面测试以确定使用前的兼容性。

### 说明

本文的数据是实验条件下获得，由于使用条件的差异使用者要参照这些数据和条件进行分析和试验。华贸达公司不担保销售哈米德产品和特定工况下使用哈米德产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。

用户在使用过程遇到什么问题，可以和华贸达公司技术服务部联系，我们将为您提供一切帮助。